

WB061 硅丙罩面清漆

总述	WH-W061 硅丙罩面清漆是我司籍多年专业外墙施工经验特别推出的，专为配套万华质感漆和真石漆的水性罩面清漆。该产品具有优异的防水白性能和憎水性能，在有效抑制污染物质附着和渗透的同时，还能通过降雨使漆膜进行自清洁，令质感漆和真石漆的真实色彩和纹理效果能够长时间的完美呈现。
产品特性	配方采用硅丙乳液使漆膜能在广泛温度范围内保持优异的防水白性，使质感和真石漆效果保持亮丽清新。优异的耐候性能使得漆膜提供更加长久的保护和装饰作用而不会粉化、褪色和剥落。采用硅丙乳液制备，增强漆膜憎水性能，有效提升了漆膜的耐沾污性。即使是在潮湿的天气也可防止霉菌和藻类的生长。
推荐用途	适用于各种砖石结构和石膏板墙面的装饰和翻新，也可适用于外墙保温系统。特别适合与质感涂料及真石漆的配套使用。

物化性质：

主要成分：	纯丙烯酸聚合物和纯有机硅树脂、水、添加剂
颜色：	透明色
光泽：	有光、丝光或哑光
理论涂布面积：	10-15m ² /KG
重量固体分：	14%
干燥时间：	标准厚度的单涂层（25°C，50%相对湿度下） 指触干：0.5--1 小时
理论漆膜厚度：	湿 膜：约 60 微米（一层） 干 膜：约 7.5 微米（一层）
密度：	约 1.02g/ml

施工指导

施工方法：	刷涂、滚涂、喷涂
工具清洗：	清水
重涂时间：	最小：2 小时（20°C/68°F, R.H.65%）（干燥时间随温度和湿度的变化而变化） 最大：不限
表面处理：	被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物，pH 值小于 10，墙体含水率 <10%，还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。
施工条件：	按照正常的良好条件进行施工。

注意事项：

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年（20°C/68°F）。
5. 施工前先阅读使用说明。
6. 开罐后充分搅拌罐内漆料
7. 如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释
8. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量漆料。
9. 请尽快用完已开罐的产品。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。